



### Stiuk wenecki system stiuk

Jest przeznaczony do dekoracji ścian, sufitów. Za pomocą Stiuku Weneckiego możemy stworzyć na dekorowanej powierzchni, charakterystyczną dla marmuru, idealnie gładką, szklaną powłokę, zachowując efekt głębi poszczególnych warstw oraz typowe dla marmuru żyłki oddzielające kolejne płaszczyzny. Produkt wymaga barwienia kolorantami Wenecja, zaś ostateczny połysk i odporność na kontakt z wodą uzyskuje się po nałożeniu warstwy Wosku Bossano.

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do podłoży mineralnych, odpowiednio przygotowanych i zagruntowane gruntem Murano takich jak: tynki piaskowo – wapienne, płyty GK, ściany betonowe, tynk i gipsowe

**Cena opakowania:** Pojemnik 1kg - 29,99 PLN netto  
Pojemnik 8kg - 199,99 PLN netto

**ŚREDNIA CENA PRODUKTU W SYSTEMIE NA M<sup>2</sup>:** 35,00 zł / brutto.

**STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYKONANIA:**



Cechy:

gęsta masa  
oryginalna włoska receptura  
wyprodukowany we Włoszech

Zalety:

w pełni naturalny wapienny  
wysoka jakość połysku  
zachowanie głębi wielowymiarowej typowej dla marmuru

Elementy polecane do właściwego wykonania:



Grunt Murano



Koloranty Wenecja



Rajberka metalowa



Wosk Bassano



### Karta techniczna produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Stiuk Wenecki jest przeznaczony do dekoracji ścian, sufitów. Za pomocą Stiuku Weneckiego, możemy stworzyć na dekorowanej powierzchni charakterystyczną dla marmuru idealnie gładką, szklistą powłokę, zachowując efekt głębi poszczególnych warstw oraz typowe dla marmuru żyłki oddzielające kolejne płaszczyzny. Produkt przeznaczony do podłoża mineralnych takich jak: odpowiednio przygotowane i zagruntowane Gruntem Murano tynki piaskowo wapienne, płyty kartonowo gipsowe, ściany betonowe. Produkt wymaga barwienia kolorantami Optimum Venezia, zaś ostateczny połysk i odporność na kontakt z wodą nadaje woskowanie preparatem Bassano.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

Stiuk Wenecki jest najwyższej jakości ekskluzywnym produktem dekoracyjnym. Uzyskana dzięki Stiukowi Weneckiemu powłoka, jest wodoodporna i łatwa do utrzymania w czystości. Stiuk Wenecki doskonale imituje naturalny szlachetny marmur, jednocześnie pozwalając na łatwą obróbkę elementów okrągłych jak np. filary, czy łuki weneckie. Stiuk Wenecki jest produktem ekologicznym, wodorozcieńczalnym. Produkt nie barwiony nie zawiera ZLO (VOC). Jeżeli barwiony pigmentami na bazie wody zawiera 20 g/l ZLO (VOC).

Zgodny z Dyr. UE Dir.2004/42/EC Cat. A/c: 'Paints for exterior walls of mineral substrate'. Wartość limitów UE: 75g/l (2007) ; 40g/l (2010).

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnia pod dekorację powinna być sucha, czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń stałych, zaleca się wstępne szpachlowanie gipsem, do uzyskania idealnie równej płaszczyzny. Przed nałożeniem pierwszej warstwy stiuku powierzchnie należy zagruntować preparatem Primastiuk, następnie zaś po całkowitym wyschnięciu gruntu całą powierzchnie pokryć pierwszą, nie grubszą niż 0,5 mm warstwą Stiuku Weneckiego, po czym pozostawić do wyschnięcia nie krócej niż 12 h. Kolejne warstwy Stiuku Weneckiego nakładać w odstępie ok. 3-6 h. Po wyschnięciu trzeciej ostatniej warstwy, należy odpowiednio przygotowaną pacą wygładzić dekorację aż do uzyskania wysokiego połysku. Po min. 12 godzinach na powierzchnie pokrytą Stiukiem Weneckim, należy nałożyć cienką warstwę wosku, a następnie całość wypolerować filcową rękawicą bądź polerką.

#### DANE TECHNICZNE:

1. Baza: masa wapienna z zawartością mączki marmurowej.
2. Konsystencja: gęsta masa.
3. Kolor: biały.
4. Stopień połysku: wysoki.
5. Zużycie: 0,85 kg /m<sup>2</sup> przy 3 warstwach.
6. Temperatura nakładania: +10° C do +30o C.
7. Czas schnięcia: 1 warstwa około 12 godz.  
2 warstwa około 3 godz  
3 warstwa około 2 godz.
8. Opakowanie: 1kg oraz 8kg.
9. Okres przydatności: 2 lata.
10. Rozcieńczanie: nie rozcieńczać.
11. Odporność na uszkodzenia nie dotyczy.  
mechaniczne:
12. pH: 7,5-8,5.
13. Szkodliwość: Xi - przy bezpośrednim kontakcie ze skórą może wywoływać podrażnienia  
R36/38 – Drażniący dla skóry i oczu  
R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  
S2 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci  
S24/25 – Unikać kontaktu ze skórą i oczyma  
S2 -W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć dużą ilością wody następnie skonsultować się z lekarzem
14. Przechowywanie: +5° C do 30° C, chronić przed mrozem.